

RIBETES COLOMER, S.A.

Polígono Industrial

C/.Comarca de la Costera, 19

46880 BOCAIRENT (Valencia) Spain

Phone num. 0034-962350132

**TECHNICAL TST SHEET/FICHA TÉCNICA TST****Producto:** TEJIDO SIN TEJER**Peso Unitario:** 60**Descripción:** Tela sin tejer de polipropileno fabricada por el proceso spunlaid y consolidada mecánicamente por calandro.**Tipo de Polipropileno:** Homopolímero de Reología controlada

CARACTERÍSTICA	UNIDAD	X	TOLERANCIAS
Peso Unitario	g/m ²	60	55,2-64,8
Tracción MD	N/5cm	110	75,0-145,0
Elongación MD	%	98	56,0-140,0
Tracción CD	N/5cm	72	49,0-95,0
Elongación CD	%	98	56,0-140,0

NORMAS APLICADAS

- PESO UNITARIO: E.R.T 40.3-89
- TRACCIÓN MD: E.R.T. 20.2-89
- ELONGACIÓN: E.R.T. 20.2-89
- TRACCIÓN CD E.R.T. 20.2-89
- ELONGACIÓN CD E.R.T. 20.2-89