

▲ CARACTERÍSTICAS

100% pura celulose

- Neutro, boa resistência à umidade e pode ser armazenado por grandes períodos de tempo
- Tecnologia avançada, máquinas novas e enorme gama de produtos.
- Alta alvura e brancura para leitura confortável

▲ APLICAÇÃO



Documentos



Mala direta



Apresentações,
memorandos

Propriedade	Unidade	Método de ensaio	Peso base		
Gramatura	g/m ²	T410 om-98	70±3	75±3	80±3
Espessura	µm	T411 om-97	86 ~89	93 ~96	103 ~106
Lisura	sec/10ml	T479 om-91	30±10	30±10	30±10
Alvura	%ISO	ISO 2470-1999	96 ± 1	96 ± 1	96 ± 1
Umidade	%	T412 om-94	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5	4.5 ± 0.5
Wax Pick	°A	T459 om-93	≥14	≥14	≥14