

Tillæg til TRÆfakta 02, 04 og 05

Trægulve

TRÆfakta 02

Trægulve – Udfaldskrav

I. udgave 2015

TRÆfakta 04

Trægulve – Vurdering af udseende og svigt

I. udgave 2015

TRÆfakta 05

Trægulve – Svind og udvidelser

I. udgave 2015

Rettelserne er indarbejdet i de elektroniske versioner, der er tilgængelige på traeinfo.dk

Træinformation, april 2017



TRÆ fakta
02 • 04 • 05

TRÆfakta 02 Trægulve – Udfaldskrav

Begreber, forklaringer og tolerancer, side 4 og 5 (April 2017)

Under punkt 2 udgår den sidste del af første sætning, dvs. 'og $\pm 0,6$ mm på et 250 mm retholt' slettes.

Under punkt 9 omskrives den første sætning til:

Hvor ikke andet er aftalt, accepteres tværkrumning (vaskebræt) på leveringstidspunktet svarende til 0,3 % af bræddebredden for massive gulve og 0,15 % for laminerede gulve, se TRÆ 63 for yderligere information om måling af 'vaskebræt' effekt.

Under punkt 10 omskrives den første sætning til:

Tilladelige landings- og tykkelsesafvigelse på leveringstidspunktet fremgår af leverandørens produktbeskrivelse.

TRÆfakta 04 Trægulve – Vurdering af udseende og svigt

Detailregler (vejledende), side 4 og 5 (April 2017)

Under punkterne Breddeafvigelse og Vaskebræt tilføjes 'ved levering'.

Under punktet Manglende planhed udgår sidste del af den angivne afvigelse, dvs. 'og $\pm 0,6$ mm/0,25 m retholt' slettes.

TRÆfakta 05 Trægulve – Svind og udvidelser

Praktiske regler for svind, side 7 (April 2017)

I fjerde afsnit omskrives første sætning til:

Hen over året vil luftfugtigheden i normale boliger, kontorer mv. ændre sig ca. 25 % RF svarende til en ændring i træets fugtighed på ca. 4 % – dog ofte mindre.

Femte afsnit omskrives til:

For lamelgulve kan der i praksis regnes med, at variationen vil være højst en femtedel af det tilsvarende svind for massive trægulve. For et svømmende gulv, der er 6 m i bredden, betyder det, at bredden over året kan ændre sig med op til 10 mm. Det er derfor vigtigt at overholde den generelt anbefalede frie afstand til væggene på 10 mm.