

Casco Schönox Sweden AB · P.O. Box 11550 · SE-100 61 Stockholm · Sweden

Anthony Fishwick
IM SwedenEX AB
Bilgatan 23
442 40 Kungälv
Sverige

CONTACT

Roger Hellstrand
Seviceingenjör
Phone: +46 8 6217930
Mobile: +46 70 604 44 00
Hellstrand.roger@se.sika.com

LIMTEST AV TIMBERTEC TC 2MM

Stockholm, 2016-03-07

Hej Anthony

Vår rekommendation för limning av Timbertec TC 2 mm

Vid limning av Träbaserade golv:

CascoElastic Plus 3-3,5kvm/1L för limning av Timbertec TC.
För limning på Timbertec rekommenderas Casco Elastic Plus 2kvm/1L

Vid limning av halvhårda mattor:

CascoLin Extra Limmängd 4m²/1L sen våtlimning

Vår test är utförd enligt Nordtestmetoden på en definierad spånplatta. Vid torkning i 28 dygn så fick vi materialbrott i underlaget och i ytmaterialet.

Sen våtlimning rekommenderas för att minska svällning av Timbertec TC

Övrigt: Generellt gäller dom regler som är tillämpliga på respektive förutsätt

Med vänlig hälsning

Roger Hellstrand
Casco Teknisk Service
Sika Sverige AB